



## FASSIPRIM AQUA XPE

### Watergedragen primer

- Watergedragen, matte acrylaat
- Zeer goede hechting en vloeï
- Goede dekking
- Sneldrogend, snel opschuurbaar
- Makkelijk verwerkbaar



# FASSIPRIM AQUA XPE

## OMSCHRIJVING

Watergedragen vochtregulerende grondverf voor duurzaam binnen- en buitenwerk.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Grondlaag voor diverse te schilderen houtsoorten en voor goed gereinigde, goed hechtende oude verflagen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	± 1,3
Glansgraad:	Mat
Vaste stof gehalte in gewicht:	± 53 %
Vaste stof gehalte in volume:	± 39 %

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Overschilderbaar:	3 uur
Volledig uitgehard:	1 week

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

39 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

Ca. 10 m²/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Vergrijsd hout dient verwijderd te worden tot op het gezonde hout. Voor sterk zuigende ondergronden (bijv. vuren en grenen) verdient het aanbeveling een extra grondlaag te gebruiken. Bestaand werk: goed ontvetten en schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde lagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

- 10-30°C
- Relatieve vochtigheid < 80%.
- Temperatuur ondergrond minstens 3°C boven het dauwpunt

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Gebruiksklaar. Indien nodig verdunnen met max. 5% water.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Gebruiksklaar. Indien nodig verdunnen met max. 5% water.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPIJT

- Nozzle: 0,013 inch / Druk: 120 - 150 bar
- Verdunnen met 3% water.

## VERDUNNING & APPLICATIE: LICHTSPIJIT

- Nozzle: 1,5 - 2 mm / Druk: 2 - 3 bar
- Verdunnen 10 - 15% water.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Warm water.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	17 g/l max.
VOC categorie:	A/g
VOC limiet:	30 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

**Uitgiftedatum:** 28/06/2022

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)