

# Polyfilla

## Rolbare Afwerkplamuur

MUREN EN PLAFONDS



### 1. Productomschrijving

Egaliseren: grote oppervlakken 0-2 mm.

Pasta – gebruiksklaar.

Eenvoudig glad te strijken met de Rolbare Afwerkplamuur Roller & Strijker.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik binnen. Eenvoudig gladmaken van gestructureerde muren, muren met sierpleister (crepi) of structuurverf, muren met glasvezel- of glasweefselbehang, beschadigde muren en cellenbeton. Ideale grondlaag voor schilderen en behangen. Niet geschikt voor muren met vochtdoorslag.

#### Eigenschappen

Vult en egaliseert tot 1,5 mm in 1 laag. Licht zelf nivellerend bij kleine oneffenheden. Gemakkelijk aan te brengen door semi-lichtgewicht formule. Goed schuurbaar. Maximale diepte: 2 mm.

#### Kleuren

Gebroken wit

#### Verpakkingen

5l, 10l

### 2. Verwerking van het product

#### Droogtijd

Droog: na 8-12 uren (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur).

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

Benodigd gereedschap: Rolbare Afwerkplamuur Roller en Strijker. Gaten dieper dan 1,5 mm eerst vullen met een vulmiddel. Grote uitstekende oneffenheden met een plamuurmes afsteken. De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Stukken glasvezelbehang die niet goed vastzitten, verwijderen. Poederende, slecht hechtende of gruzende ondergronden eerst voorbehandelen. Nicotine- en lekkagevlekken eerst voorbehandelen met Polyfilla Vlekken Primer. Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren.

#### Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed doorroeren. Het goed doorgeroerde product rechtstreeks uit de emmer aanbrengen op de muur met de Rolbare Afwerkplamuur Roller. Het product eerst in verticale banen aanbrengen en daarna horizontaal rollen om een optimale verdeling van de pasta te verkrijgen. Het product moet tussen de ca. 20-30 minuten na aanbrengen worden gladgestreken (afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond). Dus niet meer product aanbrengen dan dat binnen 30 minuten verwerkt en gladgestreken kan worden. Met de Rolbare Afwerkplamuur Strijker de muur gladstrijken in banen van boven naar beneden.

Tip: Indien het product aan het oppervlak iets te ver gedroogd is, eventueel licht met water bevochtigen d.m.v. een plantenspuit om gemakkelijker glad te kunnen afwerken.

Tip: Eerst de onderste 30-35 cm boven de vloer gladstrijken door van onder naar boven te strijken.

Na minimaal 6 uren kan de 2<sup>de</sup> laag aangebracht worden. Indien er nog enkele oneffenheden overblijven, kunnen die na droging eenvoudig met fijn schuurpapier weggewerkt worden. Rolbare Afwerkplamuur is na 12 uren droog (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur) en klaar voor verdere afwerking.

#### Afwerking

Na droging overschilderbaar met alle soorten verf of te behangen.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)