

Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



## PARACEM® DECO EASY FINISH XTRA MATT

# Peinture murale extra-mate, sans reprises

- Bon pouvoir couvrant
- Résistance au frottement humide, classe 1 (EN 13300)
- Long temps ouvert
- Extra mat : <1% à 85°
- Sans trace, sans reprise et très facilement retouchable

# PARACEM® DECO EASY FINISH XTRA MATT

## DESCRIPTION

Peinture murale sans reprises en phase aqueuse à base de résine synthétique en dispersion pour travaux intérieurs présentant un véritable aspect mat.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour murs et plafonds intérieurs: plafonnage, plâtre, briques, béton, ainsi que sur anciennes peintures, papier peint, papier Rota, etc.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm <sup>3</sup> ):	1,50 (white - wit - blanc - weiß)
Niveau de brillance:	Extra-Mat
Niveau de brillance à 85°:	Extra mat : <1%
Extrait sec en poids:	59% (white - wit - blanc - weiß)
Extrait sec en volume:	39% (white - wit - blanc - weiß)
Résistance au frottement humide (EN 13300):	Classe 1 (inférieur à 5µm à 200 frottements)

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	2 heures
Recouvrable:	6 heures
Dur à cœur:	1 jour

## CONSUMMATION THÉORIQUE

8 m<sup>2</sup>/l par couche

## CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être propre, sec, sans poussière ni graisse.

Les anciennes couches de peinture en bon état et les supports peu poreux peuvent être peints directement avec Paracem® Deco Easy Finish Xtra Matt. Traiter au préalable les supports poreux avec Paracem® Deco Primer. Les supports fortement poreux, les enduits lisses et les plaques de plâtre hydrofuges doivent être enduits préalablement avec Pegafix. Les taches anciennes d'humidité ou de nicotine, doivent être isolées avec du Pegamat® RL ou les primaires Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus. Les boiseries nues doivent être prétraitées par application d'une couche de fond (p.e. Fassiprim Aqua ou Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus). Les supports en métal, exempts de taches de rouille doivent être prétraités avec du Pegalink® ou Bulls-Eye 123. Sur la fibre de verre, il faut de préférence appliquer préalablement une couche de Paracem® Deco Primer ou Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus avant de finir avec 2 couches de Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt. En combinaison avec un mastic acrylique nous conseillons d'utiliser notre cartouche Elastopro qui est recouvrable après minimum 1 heure de séchage à 20°C et 60% H.R.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le produit doit être agité de façon intensive avant l'utilisation afin d'obtenir une bonne homogénéité.

## CONDITIONS D'APPLICATION

> 8°C, < 80% H.R.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué avec une brosse à poils synthétiques.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué avec un rouleau en microfibre de 10 mm.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

Nettoyer le matériel à l'eau, éliminer les résidus selon les règles.

## REMARQUES

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	5 g/l
COV prêt à l'emploi:	5 g/l
Catégorie COV:	IIA/a
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert, à condition d'être stocké dans un local sec, correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil et à des températures entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 13/09/2022

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu