

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSILUX[®] GLOSS

Solventgedragen hoogglanslak

- Gemakkelijk en snel te verwerken
- Uitstekende vloei
- Uitstekende kras- en slijtvastheid
- Goede buitenduurzaamheid, weervast
- Snelle droging

FASSILUX® GLOSS

OMSCHRIJVING

is een hoogglanslak van topkwaliteit op basis van soja-alkydharsen voor alle binnen- en buitenwerken.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Afwerkingslak voor binnen- en buitenhoutwerk.

AANBEVOLEN SYSTEEM

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,17 - 1,20
Glansgraad:	Hoogglans
Vaste stof gehalte in gewicht:	77 - 79 %
Vaste stof gehalte in volume:	70 - 72 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	4 uur
Hanteerbaar:	8 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

50 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

35 µm

THEORETISCH VERBRUIK

20 m²/l per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergronden materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Voor uiterst verzorgd schilderwerk 2 lagen Fassiprim aanbrengen en telkens iedere laag fijnschuren. In sommige gevallen kunnen de 2 lagen Fassiprim vervangen worden door één dikker aangebrachte laag Fassicoat. Voor buitenwerk is een impregnatie van kaal of ontbloomd hout met FassiForce aangewezen.

Breng Fassicoat niet rechtstreeks aan op metalen ondergronden; gebruik in dat geval een kleurbare Rust-Oleum roestwerende primer.

Blokkeer houtknoesten en vervuiling van houtsappen met Zinsser primer B-I-N. Blokkeer tannine of andere typische bloedende stoffen van sequoia's enz. en/of blokkeer graffiti met Zinsser primer Cover-Stain.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Minimum applicatietemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80% RV.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 09 - 013 / Druk: 180 bar. Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Niet verdunnen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit of Thinner 22

OPMERKINGEN

Fassilux Gloss moet in dunne lagen aangebracht worden.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	300
VOC categorie:	A/d
VOC limiet:	300 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 19/04/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu