

DALAPRO[®]

MAX

Enduit manuel prêt à l'emploi avec un pouvoir de remplissage particulièrement élevé.



Pouvoir de remplissage particulièrement élevé.

Idéal pour lisser le tissu de verre et les supports bruts.

Très facile à appliquer, étaler et poncer.

Très adapté aux rénovations.

Pourvu de l'écolabel Svanen.



DALAPRO® MAX

Enduit manuel prêt à l'emploi avec un pouvoir de remplissage particulièrement élevé.

INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Max est un enduit manuel prêt à l'emploi gris clair, particulièrement remplissant.

Utilisez Dalapro Max là où un haut pouvoir de remplissage est nécessaire tels que par exemple les enduits structurés et décoratifs, les tissus de verre, le béton, le béton cellulaire, etc. Dalapro Max peut être appliqué sur des peintures pour murs et plafonds (mates et satinées) bien fixées et sur bien d'autres supports tels que les blocs silico-calcaires, le plâtre et les blocs de plâtre, les cimentages, la surface des plaques de plâtre, etc. Cet enduit est appliqué sur les parois et les plafonds, ceci aussi bien comme première couche de lissage que comme couche de finition là où la finition (p. e. voile) le permet. Combinez avec l'un de nos enduits plus fins si une finition finale très lisse est souhaitée. Ne pas utiliser Dalapro Max pour reboucher des joints.

Dalapro Max possède l'écolabel Nordic Swan (Svanen).

INSTRUCTIONS

Dalapro Max est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de diluer l'enduit avec 3% d'eau maximum si vous désirez une consistance plus fine.

Fixez au préalable les supports poudreux et farinants.

La température ambiante du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum et de 30°C maximum. L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %. Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage. Nous vous recommandons de porter un masque anti-poussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

CONSOMMATION

1 litre/m²/mm par couche.

SECHAGE

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil. L'enduit est un produit périssable, c'est pourquoi une date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

DECHETS ET RECYCLAGE

Éliminez autant que possible l'enduit avant de nettoyer l'outil à l'eau. Ne pas déverser les restes d'enduit dans l'évacuation mais déposer auprès du

service environnemental local. Vider entièrement l'emballage avant de le recycler.

DONNÉES TECHNIQUES

Liant: Copolymère de latex

Solvant: Eau

Matière de charge: Dolomie blanche et matières de charges allégées

Granulométrie: Max. 0,35 mm

Densité: Env. 1.0 kg/l

pH: Env. 9

Couleur: Gris

Épaisseur: De 0 à 8 mm localement

Inflammabilité: Ne propage ni n'alimente le feu.

Nettoyage: A l'eau

Conditionnement: Seau en plastique de 3L et 10L

Champ d'application: En intérieur

NORMES

Ce produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 15824 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.



Dalapro Max 10L est conditionné dans un seau fabriqué en plastique 100 % recyclable et composé de minimum 90 % de plastique recyclé.

Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification 07/06/2021.