

Polyfilla

Polyester Plamuur

HOUT



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: Scheurtjes 0-2 mm.
2 componentenproduct – pasta.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor het repareren van scheuren, gaatjes en deuken in auto's, boten e.d. Uitstekende hechting op hout*, metaal, polyester, diverse kunststoffen en steen. Niet geschikt voor ondergronden van aluminium e.d.

Eigenschappen

IJzersterk. Uitstekende hechting. Gemakkelijk verwerkbaar. Gemakkelijk glad te schuren.
Maximale diepte: 2 mm.

Kleuren

Wit

Verpakkingen

400 g

2. Verwerking van het product

Droogtijd

Uitgehard: na ca. 20 minuten.

Reiniging gereedschap

Gereedschap reinigen met thinner of aceton.

*Bij het gebruik op hout buiten zijn er geschiktere producten in het Polyfilla gamma, namelijk de Polyfilla snelplamuur of de Polyfilla Lakplamuur.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Loszittende delen verwijderen. Het te repareren gedeelte en directe omgeving ervan roestvrij maken en schuren. Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruiksaanwijzing

De benodigde hoeveelheid Polyesterplamuur uit het blik nemen en mengen met 2-4% verharder uit de bijgeleverde tube. Niet meer plamuur aanmaken, dan binnen 4 minuten kan verwerkt worden. Aanbrengen met een plamuurmes of een plamuurspatel en zoveel mogelijk gladstrijken. Na ca. 20 minuten is de plamuur uitgehard en kan het oppervlak geschuurd worden.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Draag een stofmasker.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.

Bewaring

Koel bewaren.

In goed gesloten verpakking bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-2-2019, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info