

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PARACEM<sup>®</sup> DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT

### Excellente peinture murale intérieure extra mate lessivable

- Excellente lavabilité - Résistance à l'abrasion classe 1
- Ne lustre pas
- Limite les rayures sur couleurs foncées
- Opacifiante
- Excellente fluidité

# PARACEM® DECO ULTRA CLEAN XTRA MATT

## DESCRIPTION

Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt est une peinture alkyde en émulsion en phase aqueuse facilement lavable pour travaux intérieurs présentant un aspect mat profond. Cette peinture décorative est disponible en blanc et dans presque toutes les teintes possibles allant des teintes claires à foncées.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Finition idéale pour les murs intérieurs qui sont nettoyés régulièrement (p. ex. chambres d'enfant, cuisines...). Convient pour la plupart des supports (crépi, brique, béton, etc.) dans les bâtiments publics et privés. Les teintes foncées ne présentent pas d'« effet d'écriture »

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,5 (white - wit - blanc - weiß)
Niveau de brillance:	Extra-Mat
Niveau de brillance à 85°:	1%
Extrait sec en volume:	43% (white - wit - blanc - weiß)
Résistance au frottement humide (EN 13300):	Classe 1 (inférieur à 5µm à 200 frottements)

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	2 heures
Manipulable:	2 heures
Recouvrable:	6 heures
Dur à cœur:	30 jours

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

123 µm (blanc)

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

53 µm (blanc)

## CONSUMMATION THÉORIQUE

8 m²/l/couche

## CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être propre, sec, sans poussière ni graisse. Les anciennes couches de peinture en bon état et les supports peu poreux peuvent être peints directement avec Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt. Traiter au préalable les supports poreux avec Paracem® Deco Primer. Les supports fortement poreux, les enduits lisses et les plaques de plâtre hydrofuges doivent être enduits préalablement avec Pegafix. Les taches anciennes d'humidité ou de nicotine, doivent être isolées avec du Pegamat® RL ou les primaires Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus. Les boiseries nues doivent être prétraitées par application d'une couche de fond (p.e. Fassiprim Aqua ou Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus). Les supports en métal, exempts de taches de rouille doivent être prétraités avec du Pegalink® ou Bulls-Eye 123. Sur la fibre de verre, il faut de préférence appliquer préalablement une couche de Paracem® Deco Primer ou Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus avant de finir avec 2 couches de Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt. En combinaison avec un mastic acrylique nous conseillons d'utiliser notre cartouche Elastopro qui est recouvrable après minimum 1 heure de séchage à 20°C et 60% H.R.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le produit doit être agité de façon intensive avant l'utilisation afin d'obtenir une bonne homogénéité.

## CONDITIONS D'APPLICATION

> 8°C, < 80% H.R.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué avec une brosse à poils synthétiques

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué avec un rouleau en microfibre de 10 mm

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 0.017 - 0.021 / Pression: 180 bars. La pulvérisation est recommandée uniquement pour blanc et les couleurs de la base P.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Nettoyer le matériel à l'eau, éliminer les résidus selon les règles.

## REMARQUES

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C.

Non recommandé pour une utilisation dans des pièces humides (par exemple: salles de bains).

Instructions de nettoyage: Éliminez le plus rapidement possible la salissure des murs. Vous pouvez éliminer facilement la plupart des salissures avec un chiffon doux humide. Utilisez de l'eau tiède et un détergent doux incolore.

N'utilisez aucun détergent agressif. N'exercez pas de pression excessive pendant le nettoyage, cela pourrait éliminer la peinture et laisser des traces visibles. En cas de salissures difficiles, nettoyez d'abord le support avec un chiffon doux humide, puis utilisez Mathys® Multi-cleaner (dilué à 1:100). Laissez sécher.

Les meilleurs résultats de nettoyage sont obtenus après que Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt a séché au minimum 30 jours.

Même si des évaluations complètes ont été réalisées pour assurer la lavabilité de Paracem® Deco Ultra Clean Xtra Matt, il est possible que certaines salissures soient difficiles à éliminer et laissent des traces.

Le contact avec la peinture peut laisser des traces, ce qui est propre à la nature mate du produit (les traces apparaîtront plus lumineuses sur des couleurs foncées). Il peut se produire des traces sous forme de particules brillantes après séchage des premières couches en couleurs réalise à partir des bases D et TR.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	10 g/l
COV prêt à l'emploi:	10 g/l
Catégorie COV:	IIA/a
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert, à condition d'être stocké dans un local sec, correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil et à des températures entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 13/09/2022

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu