

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PORISOL[®]

Poriënvuller

- Fixerend
- Isolerend
- Geurarm
- Kan zowel met watergedispergeerde als met de meeste synthetische verven overschilderd worden

OMSCHRIJVING

Watergedragen impregneer- en isoleermiddel.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Als poriënvulsel (binnen):

Onverdund op zeer poreuze gronden (karton, papier, lichte houtsoorten), verdund op ondergronden met verschillende zuigkracht (plakwerk, houtvezelplaten, etc.)

Als isolatiemiddel (binnen):

Onverdund op exotische houtsoorten, anilinekleuren en oppervlakken vervuild met teerachtige stoffen. Niet aanbrengen op met rook of roet bevulde ondergronden (behandelen met Pegamat RL).

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,03 - 1,06
Glansgraad: Hoogglans
Vaste stof gehalte in gewicht: 50 - 52 %
Vaste stof gehalte in volume: 48 - 50 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 30 minuten
Overschilderbaar: 1 uur

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

48 µm

THEORETISCH VERBRUIK

3 - 10 m²/l per coat

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De te behandelen oppervlakken moeten gezond en droog zijn. Niet hechtende delen verwijderen (door afkrabben of afschuren), zorgvuldig ontstoffen, indien nodig ontvetten.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 5°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Indien nodig verdunnen met water of onverdund gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Indien nodig verdunnen met water of onverdund gebruiken.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

OPMERKINGEN

Bij gebruik als impregneermiddel 1/1 verdunnen met water. Op met rook of roet bevulde ondergronden Pegamat RL in plaats van Porisol gebruiken.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 0 g/l
VOC readymix: 0 g/l
VOC categorie: A/g
VOC limiet: 30 g/l

Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 19/04/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu