

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



**PEGAFIX<sup>®</sup> UNIVERSAL**

## **Primer d'imprégnation incolore**

Grand pouvoir fixant.

[WWW.MATHYSPAINTS.EU](http://WWW.MATHYSPAINTS.EU)



# PEGAFIX® UNIVERSAL

## DESCRIPTION

Primer d'imprégnation incolore à base d'hydrosols acryliques.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Sur divers fonds poreux et farinants avant de peindre avec une peinture diluable à l'eau.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm <sup>3</sup> ):	1,0
Niveau de brillance:	Brillant
Niveau de brillance à 60°:	Brillant: > 80%
Extrait sec en poids:	14 - 16 %
Extrait sec en volume:	14 - 16 %

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1h
Manipulable:	4h
Recouvrable:	2-4h
Dur à cœur:	24h

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

15 µm

## CONSOMMATION THÉORIQUE

Supports fort absorbants (béton, pierre cuites) : 5 - 10 m<sup>2</sup>/l.

Supports moins absorbants (plâtre, peintures minérales) : 15 - 20 m<sup>2</sup>/l.

## CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Nettoyage et / ou dépolissage soignés du support. Un support base enduit plâtre avec de petites boursouffures doit être poncé afin d'assurer un accrochage optimal ou on doit préalablement exécuter un essai d'accrochage sur tout support douteux.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

De préférence appliquer le Pegafix sur des supports moins absorbants au lieu du Parafix ou Porisol, à cause des meilleures caractéristiques de pénétration.

## CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, < 90% H.R.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSÉ

Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 11 - 15 / Pression: 200 bars. Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Appliquer non dilué.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

## REMARQUES

- Des taches séchées éventuelles (sur des vitres, sols, etc.) peuvent être enlevées avec du Thinner 22.
- En appliquant sur des supports farinants, toujours contrôler le pouvoir fixant.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	0 g/l
COV prêt à l'emploi:	0 g/l
Catégorie COV:	A/g
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 21/06/2022

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu