

# DALAPRO<sup>®</sup>

# WOOD FINISH

Enduit de finition blanc, super fin et à séchage rapide.



Résultat final extrêmement fin et tendu.

Finition lisse comme un enduit de laquage gras.

Séchage rapide.

Idéal comme support pour la peinture laque.

Facile à poncer.



## DALAPRO® WOOD FINISH

Enduit de finition blanc, super fin et à séchage rapide.

### INFORMATIONS PRODUIT

Dalapro Wood Finish est un enduit manuel prêt à l'emploi, blanc, gras et très fin à base de marbre de dolomie finement moulu.

Avec Dalapro Wood Finish, vous obtenez un résultat extrêmement fin et lisse.

Dalapro Wood Finish est conçu spécifiquement pour enduire et masquer de petites irrégularités et rayures sur des surfaces en bois ou métalliques intérieures telles que les châssis, les portes, le MDF etc.

La surface tendue et dure de Wood Finish offre un excellent support suffisamment absorbant pour vos couches de finition fines. Dalapro Wood Finish est un parfait support pour la finition avec une peinture laque. Dalapro Wood Finish peut aussi être placé sur les supports les plus usuels à l'intérieur tels qu'une plaque de plâtre, le plâtre, les enduits existants, le béton, les peintures pour murs et plafonds (mates et satinées) bien fixés, etc.

### INSTRUCTIONS

Dalapro Wood Finish est déjà prêt à l'emploi. Ajouter un surplus d'eau n'est pas nécessaire. Toutefois, pour la finition, il est permis de diluer l'enduit avec 3% d'eau maximum si vous désirez une consistance plus fine. Fixez au préalable les supports poudreux et farinants. Appliquer au préalable une couche

d'apprêt sur les supports en bois et métal.

La température ambiante, du support et de l'enduit pendant l'application et le séchage doit être de 5°C minimum et de 30°C maximum. L'humidité relative ne doit pas dépasser les 80 % et l'idéal serait qu'elle soit inférieure à 65 %.

Utilisez un papier de grain 220 ou plus fin pour poncer après séchage. Nous vous recommandons de porter un masque antipoussière et des lunettes de sécurité lors du ponçage. Dépoussiérez avant l'étape suivante. Appliquez un primer avant de peindre ou de tapisser.

### CONSUMMATION

0,5litre/m<sup>2</sup>/0,5mm par couche.

### SECHAGE

Dalapro Wood Finish sèche rapidement. Plusieurs couches sont possibles par jour. Une couche de 0,5mm peut généralement être poncée après 1 heure.

Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, du taux d'humidité et de la ventilation. L'enduit sèche à l'air, assurez donc une bonne ventilation et prenez les mesures adéquates en cas de forte humidité.

### CONSERVATION

Protéger du gel et des rayons du soleil. L'enduit est un produit périssable, c'est pourquoi une date limite d'utilisation

est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés 12 mois.

### DECHETS ET RECYCLAGE

Éliminez autant que possible l'enduit avant de nettoyer l'outil à l'eau. Ne pas déverser les restes d'enduit dans l'évacuation mais déposer auprès du service environnemental local. Vider entièrement l'emballage avant de le recycler.

### DONNÉES TECHNIQUES

**Liant:** Copolymère de latex

**Solvant:** Eau

**Matière de charge:** Dolomie blanche

**Granulométrie:** Max. 0,03 mm

**Densité:** Env. 1.8 kg/l

**pH:** Env. 9

**Couleur:** Blanc

**Épaisseur:** 0 à 1 mm

**Inflammabilité:** Ne propage ni n'alimente le feu

**Nettoyage:** A l'eau

**Conditionnement:** Tubes de 0.2L et 0.4L, seau en plastique de 0,5 et 3L

**Champ d'application:** En intérieur

### NORMES

Le produit respecte les dispositions CE, conformément à la norme EN 15824 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via [dalapro@victoir.com](mailto:dalapro@victoir.com). Dernière modification 20/08/2019.