

# DALAPRO<sup>®</sup>

# WOOD FINISH

Superfijne, sneldrogende witte afwerkplamuur.



Extreem fijn en strak eindresultaat.

Gladde afwerking zoals vette lakplamuur.

Sneldrogend.

Ideaal als ondergrond voor lakverf.

Goed schuurbaar.

## DALAPRO® WOOD FINISH

Superfijne, sneldrogende witte afwerkplamuur.



### PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Wood Finish is een zéér fijne, witte, vettige kant-en-klare handplamuur op basis van fijn gemalen dolomietmarmer.

Met Dalapro Wood Finish bekomt u een uiterst fijn en glad resultaat.

Dalapro Wood Finish is specifiek ontwikkeld voor het plamuren en het wegwerken van kleine oneffenheden en krassen op houten en metalen ondergronden binnenshuis zoals kozijnen, deuren, MDF, enz.

Het strakke en harde oppervlak van Wood Finish biedt een prima, voldoende zuigende ondergrond voor uw fijne afwerkklagen. Dalapro Wood Finish is een perfecte ondergrond voor afwerking met lakverf. Dalapro Wood Finish kan ook geplaatst worden op de meest gebruikelijke ondergronden binnenshuis zoals gipsplaat, gips, bestaande plamuren, beton, goed vastzittende wand- en plafondverven (mat en satijn), enz.

### INSTRUCTIES

Dalapro Wood Finish is reeds gebruiksklaar.

Toevoegen van extra water is niet nodig. Het is echter wel toegestaan de plamuur met max 3% water te verdunnen als u liever met een dunnere consistentie werkt.

Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren.

Houten en metalen ondergronden vooraf gronderen.

Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C en max 30°C te zijn.

De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%.

Gebruik schuurpapier korrel 280 of fijner om de plamuur na droging te schuren.

Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling.

Primer de plamuurlaag alvorens te schilderen of te behangen.

### VERBRUIK

0.5 liter/m<sup>2</sup> bij 0.5mm laagdikte

### DROOGTIJD

Dalapro Wood Finish is sneldrogend. Meerdere lagen op één dag zijn mogelijk. Een laag van 0.5mm is doorgaans schuurbaar na 1 uur.

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

### OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld.

Ongeopende verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar.

### AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recycleren.

### TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Latex copolymeer

**Oplosmiddel:** Water

**Vulmiddel:** Witte dolomiet

**Korrelgrootte:** Max: 0,03 mm

**Soortelijk gewicht:** ca 1.8 kg/l

**pH:** Ca: 9

**Kleur:** wit

**Max laagdikte (nat):** 0 tot 1mm

**Brandbaarheid:** Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

**Reinigen:** Met water

**Verpakking:** tubes van 0.2L en 0.4L,

plastic emmer van 0,5 en 3L

**Toepassingsbereik:** Binnen

### NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenkomst met EN 15824 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via [dalapro@victor.com](mailto:dalapro@victor.com). Laatst gewijzigd op 15/10/2019.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.com](http://dalapro.com)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)